



Composición Química

Elemento	T-304
(C) Carbono, máx.	0.080
(Mn) Manganeso, máx.	2.00
(P) Fósforo, máx.	0.040
(S) Azufre, máx.	0.030
(Si) Silicio, máx.	1.00
(Ni) Níquel	8.0 - 11.0
(Cr) Cromo	18.0 -20.0
(Mo) Molibdeno	N/A

Descripción

Disponibles en medidas desde ½" hasta 4", en acero inoxidable T-304, tramos de 6.0mts de largo en calibre 18, 16, 14, 11.

Pulido mecánico exterior con acabado de 180 Gritt.

Estándar: ASTM A554.

Dimensiones

Medida	Pared nominal		Tramo
	Calibre	Pulgadas (mm)	
½" (12.7 x 12.7)	16	0.065" (1.65)	6 m
	18	0.049" (1.24)	
¾" (19.05 x 19.05)	16	0.065" (1.65)	6 m
	18	0.049" (1.24)	
1" (25.4 x 25.4)	16	0.065" (1.65)	6 m
	14	0.083" (2.11)	
	11	0.120" (3.05)	
1 ¼" (31.75 x 31.75)	18	0.049" (1.24)	6 m
	16	0.065" (1.65)	
1 ½" (38.1 x 38.1)	18	0.049" (1.24)	6 m
	16	0.065" (1.65)	
	14	0.083" (2.11)	
	11	0.120" (3.05)	
2" (50.8 x 50.8)	18	0.049" (1.24)	6 m
	16	0.065" (1.65)	
	14	0.083" (2.11)	
	11	0.120" (3.05)	
2 ½" (63.5 x 63.5)	16	0.065" (1.65)	6 m
	14	0.083" (2.11)	
	11	0.120" (3.05)	
3" (76.2 x 76.2)	16	0.065" (1.65)	6 m
	14	0.083" (2.11)	
	11	0.120" (3.05)	
4" (101.6 x 101.6)	11	0.120" (3.05)	6 m