



Entrada Hombre Redonda

TIPO DE ACERO:	316L
EMPAQUE:	SILICON
TIPO DE CONEXIÓN:	Sold

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%)								
316L	(C)	(Si)	(Mn)	(P)	(S)	(Cr)	(Ni)	(Mo)
	0.027	0.453	1.280	0.038	0.008	16.090	10.040	2.011

PROPIEDADES MECÁNICAS			
Tensile Strenght (Kg/mm2)	Yield Strenght (Kg/mm2)	Elongation (Min 35%)	Hardness (HB)
548	Min. 277	54	79

SIZE	DIMENSIONES (mm)				Pressure /bar
	OD/mm	t/mm	H/mm	t1/mm	
500	500	3	100	2.5	0-0.1

